

Sika[®] ADPrep

Oberflächenvorbehandlung für Sika[®] ADP Klebstoffsysteme

Technische Eigenschaften

Chemische Basis	auf Lösemittel basierendes Mittel zur Oberflächenvorbehandlung	
Farbe (CQP ¹ 001-1)	farblos, klar	
Dichte vor Aushärtung (CQP 006-4)	ca. 0.8 kg/l	
Viskosität ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	ca. 2 mPas	
Flammpunkt (CQP007-1 / ISO 13736)	13 °C	
Verarbeitungstemperatur	5° C – 35 °C	
Auftragsmethode	mit fusselfreiem Papier mit Pinsel (Dickschicht)	
Verbrauch	50 ml/m ²	
Verbrauch bei Polyamiden	100 – 200 ml/m ²	
Ablüßzeit ³ (nur abwischen)	Temperatur unter 15°C Temperatur über 15°C	3 Minuten bis 24 Stunden 1 Minute bis 24 Stunden
Ablüßzeit ³ bei Polyamiden (mit Pinsel auftragen)	Temperatur unter 15°C Temperatur über 15°C	20 Minuten bis 24 Stunden 10 Minute bis 24 Stunden
Lagerung	verschlossen, kühl und trocken	
Haltbarkeit	12 Monate	

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure
beeinflussen die Ablüßzeit

²⁾ 23°C / 50% rF

³⁾ Umgebungsbedingungen und Temperatur

Beschreibung

Sika[®] ADPrep ist ein reinigendes und aktivierendes Mittel, für die Vorbehandlung von Haftflächen vor dem Auftrag von Sika[®] ADP Klebstoffen wie z.B. SikaFast[®].

Sika[®] ADPrep wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Anwendungsbereich

Sika[®] ADPrep, wird eingesetzt um Oberflächen wie Metalle und Kunststoffe zu reinigen und die Haftung zu verbessern.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Verarbeitung

Die Haftflächen mit einem sauberen, mit Sika[®] ADPrep befeuchteten, fusselfreien und saugfähigen Papier abwischen. Sika[®] ADPrep sparsam und nur einmal auftragen.

Bei Polyamiden muss Sika[®] ADPrep mit dem Pinsel aufgetragen werden.

Behälter nach Gebrauch gut schliessen. Den Sika[®] ADPrep nach der angegebenen Ablüßzeit auftragen, spätestens aber nach 24 Stunden.

Sika[®] ADPrep enthält Lösemittel, welche die Oberfläche von frisch aufgetragener Farbe beeinträchtigen könnte. Es wird empfohlen vor dem Auftrag Versuche durchzuführen. Sollte Sika[®] ADPrep auf angrenzende Oberflächen geraten, sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.

Industry



Wichtig

Trüb gewordener Sika® ADPrep nicht mehr verwenden.

Weitere Informationen

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Sika Vorbehandlungstabelle

Gebinde

Dose	250 ml 1 l
------	---------------

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Merkblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen unter:

www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Schweiz
Tel. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 45 64

Technische Beratung
0800 81 40 40
Bestellwesen
0800 82 40 40

