

PRODUKTDATENBLATT

Sika® ADPrep

Lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaFast® Klebstoffe

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Chemische Basis		Lösemittelhaltiger Haftvermittler
Farbe (CQP001-1)		Farblos, klar
Verarbeitungstemperatur		5 bis 40 °C
Verarbeitungshinweise	Standard nur auf Polyamid	Mit einem fusselfreien Papiervlies abwischen Mit Pinsel auftragen (höhere Schichtdicke)
Verbrauch	abhängig von der Porosität des Untergrundes	Standard: 50 ml/m ² Polyamid: 100 bis 200 ml/m ²
Ablüßzeit	Standard ≥ 15 °C Standard < 15 °C auf Polyamid ≥ 15 °C auf Polyamid < 15 °C höchstens	1 Minute 3 Minuten 10 Minuten 20 Minuten 24 Stunden
Haltbarkeit (CQP016-1)		12 Monate ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Im verschlossenen Gebinde an einem trockenen Ort bei ≤ 25 °C lagern**BESCHREIBUNG**

Sika® ADPrep ist ein lösemittelhaltiger, farbloser Haftreiniger. Sika® ADPrep wurde speziell zur Vorbehandlung von SikaFast® Klebstoffen entwickelt.

Produktvorteile

- Einfache Anwendung
- Geeignet für verschiedenste Untergründe
- Kurze Ablüßzeit

ANWENDUNGSBEREICH

Sika® ADPrep wird verwendet um die Haftung auf Untergründen wie Metallen und Kunststoffen vor dem Verkleben mit SikaFast®-Klebstoffen zu verbessern.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein. Die Haftung auf Untergründen kann durch zusätzliche Vorbehandlungsschritte wie schleifen und reinigen verbessert werden. Mögliche Reinigungsmittel sind Sika® Remover-208 oder Sika® Cleaner P.

Verarbeitung

Klebeflächen mit einem sauberen, fusselfreien, mit Sika® ADPrep befeuchteten (nicht nassem) Papiervlies abwischen. Bei Verwendung auf Polyamid mit einem Pinsel auftragen. Das Papiervlies niemals in den Haftreiniger eintauchen. Oberfläche nur mit einer sauberen Seite des Papiervlieses abwischen. Das Papiervlies jedesmal wechseln und dasselbe Vlies nicht zweimal befeuchten.

Sika® ADPrep muss sparsam verwendet werden, da ein Überschuss an Haftreiniger zu einem Haftungsversagen führen kann.

Wird der vorbehandelte Bereich nicht innerhalb der maximalen Abluftzeit verklebt, muss der Aktivierungsvorgang wiederholt werden (nur einmalig möglich).

Die optimale Verarbeitungs- und Oberflächentemperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C.

Verbrauch und Art der Anwendung hängen von der Beschaffenheit der Untergründe ab. Dose sofort nach jedem Gebrauch dicht verschließen.

WICHTIGER HINWEIS

Sika® ADPrep enthält Lösemittel. Bei empfindlichen und frischen Lacken ist eine Trübung der Oberfläche möglich. Vorversuche müssen durchgeführt werden.

Sika® ADPrep nicht auf porösen Untergründen anwenden, da bei unvollständiger Abluftung die Aushärtung des Kleb-/Dichtstoffes verhindert werden kann. Gegebenenfalls angrenzende Bereiche abdecken.

Nach dem ersten Öffnen sollte der Haftreiniger, bei regelmäßiger Anwendung, nach ca. drei Monaten, bei seltenem Öffnen der Dose nach zwei Monaten entsorgt werden. Die 30 ml Dose ist nur für den Einmalgebrauch.

Sika® ADPrep nicht mit anderen Substanzen verdünnen oder mischen.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt

GEBINDE

Dose	30 ml 250 ml
------	-----------------

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® ADPrep
Version 01.01 (08 - 2021), de_DE
014560030010001000

Sika Deutschland GmbH

Industry
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 940-7692
verkauf.industry@de.sika.com
www.sika.de

