

Sika® Liquid Spray-872 Flüssiges Trennmittel, sprühbar

Anwendungsbereiche

- Für PUR-Oberflächen, -Gießharze, -Elastomere sowie RIM-Anwendungen und Silikon-Vakuumgießformen
- erhöht den Schlupf und pflegt die Form
- Für Epoxid-Laminierharze **nicht** geeignet
- Überlackierbar, nachdem überflüssiges Trennmittel entfernt wurde; um eine garantierte Lackierbarkeit der gefertigten Teile zu sichern, sind geeignete Tests durchzuführen

Produktvorteile

- Dünnflüssig, sprühbar
- In einer Schicht mit einem Abstand von ca. 30 cm aufsprühen
- Überflüssiges Trennmittel mit einem Lappen entfernen
- Die Trockenzeit lässt sich durch Anblasen mit Luft verkürzen
- Temperaturbeständig bis 100° C

Beschreibung

- Basis Flüssiges Trennmittel, sprühbar

Verarbeitungsdaten

Dichte		g/ml	0,73
Verbrauch	Sprühaufrag	g/m ²	30
Ablüftzeit, RT		min	5 - 10
Flammpunkt			~ -40° C

Verpackung

Einzelgebinde **Sika® Liquid Wax-872** 400 ml; 6 x 400 ml im Karton netto

Verarbeitung

- Die Material-, Verarbeitungs- und Formentemperatur soll zwischen 15 und 25°C liegen.
- Vor der Verwendung ist der Gebildeinhalt durch kräftiges Schütteln zu homogenisieren.
- Die Formoberflächen sollen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lack- und Versieglerichten sollen gut getrocknet bzw. gehärtet sein.
- Zur Reinigung von Wachsresten sollten möglichst umweltfreundliche Lösemittel wie z. B. Sika® Reinigungsmittel 5 verwendet werden.

Lagerung

- In temperierten Räumen (15 - 25°C) und ungeöffneten Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate.
- Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

Gefahrenhinweise

Informationen zum sicheren Umgang von chemischen Produkten, sowie die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Weitere Hinweise und Infodatenblätter zur Produktsicherheit und Entsorgung finden Sie im Internet unter www.sika.de.

Entsorgung

Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden. Auskunftspflichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, Umweltschutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

Datenbasis

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Rechtshinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen:

Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Bad Urach
Stuttgarter Str. 139
D - 72574 Bad Urach
Deutschland

Tel: +49 (0) 7125 940 492
Fax: +49 (0) 7125 940 401
Email: tooling@de.sika.com
Internet: www.sika.de

