

PRODUKTDATENBLATT

Sika AnchorFix®-1

SCHNEL LHÄRTENDER ANKERKLEBSTOFF



PRODUKT BESCHREIBUNG

2-komponentiger, styrolfreier, lösemittelfreier Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis für Gewindestähle und Armierungseisen für normale bis mittlere Lasten in ungerissenem Beton und Mauerwerk.

ANWENDUNG

Als schnel lhärtender Ankerklebstoff von:

- Armierungseisen
- Gewindestählen von M8 - M24
- Bolzen und diversen anderen Ankersystemen

Für folgende Untergründe:

- Beton (ungerissen)
- Mauerwerk (Loch- und Massivstein)
- Harter Natur- und Kunststein*
- Ungerissener Fels*

* Die Untergründe können im Bezug auf Festigkeit, Zusammensetzung und Porosität stark variieren. Die Eignung von Sika AnchorFix®-1 ist vor jeder Anwendung bezüglich Haftzugfestigkeit und Verfärbung auf einer unauffälligen Stelle zu prüfen. Genaue Verankerungskräfte sind durch Ausreissversuche zu ermitteln.

VORTEILE

- Schnelle Aushärtung
- Applikation mit Standard-Kartuschenpistole
- Auch bei tiefen Temperaturen anwendbar (bis -10 °C)
- Hohe Belastbarkeit
- Standfest, auch über Kopf
- Styrolfrei
- Geruchsarm
- Kleine Abfallmenge (Kartusche recyclebar)

UMWELTINFORMATIONEN

LEED Produktinformation: Geprüft nach SCAQMD Methode 304. Erfüllt die Anforderungen von LEED v3 (2009) IEQ Credit 4.1: VOC < 70 g/l (less water)

PRÜFZEUGNISSE

Leistungserklärung (DoP) Nr. 0204030100100000015034408: CE-Kennzeichnung gemäss den Anforderungen der Norm ETAG 001, Teil 5, Option 1 (ETA-13/0720) durch den zertifizierten Fremdüberwacher 1020 und ETAG 029, (ETA-12/0227) durch den zertifizierten Fremdüberwacher 0679

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Kartusche:	300 ml
	Karton:	12 Kartuschen
	Palette:	75 x 12 Kartuschen (900 Stück)
Farbton	Komp. A:	Weiss
	Komp. B:	Schwarz
	Komp. A + B:	Hellgrau
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	

Lagerbedingungen Lagertemperatur zwischen 0 °C und +20 °C. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Dichte Komp. A + B: 1.63 kg/l

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Druckfestigkeit ~ 60 N/mm² (7 Tage, +20 °C) (ASTM D695)

E-Modul (Druck) ~ 3 500 N/mm² (7 Tage, +20 °C) (ASTM D695)

Biegezugfestigkeit ~ 28 N/mm² (7 Tage, +20 °C) (ASTM D790)

Zugfestigkeit ~ 12 N/mm² (7 Tage, +20 °C) (ASTM D638)

E-Modul (Zug) ~ 4 500 N/mm² (7 Tage, +20 °C) (ASTM D638)

Thermische Beständigkeit Langzeit: +50 °C
Kurzzeit (1 - 2 Stunden): Max. +80 °C

Glasübergangstemperatur +60 °C (DIN EN ISO 6721-2)

Gebrauchstemperatur Min. -40 °C, max. +50 °C

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau Einzelheiten zur Bemessung können der separaten technischen Dokumentation für Sika AnchorFix®-1 entnommen werden.

ANWENDUNGSGEHEBEN

Mischverhältnis Komp. A : B: 10 : 1 (Vol.-Teile)

Schichtdicke Max. 3 mm

Standvermögen Standfest, auch über Kopf

Lufttemperatur Min. -10 °C, max. +40 °C
Sika AnchorFix®-1 muss vor der Applikation eine Temperatur von +5 °C bis +40 °C aufweisen.

Untergrundtemperatur Min. -10 °C, max. +40 °C
Sika AnchorFix®-1 muss vor der Applikation eine Temperatur von +5 °C bis +40 °C aufweisen.

Aushärtezeit	Temperatur	Offenzeit T_{gel}	Aushärtezeit T_{cur}
	Min. +25 °C, max. +30 °C	4 Minuten	40 Minuten
	Min. +20 °C, max. +25 °C	5 Minuten	50 Minuten
	Min. +10 °C, max. +20 °C	6 Minuten	85 Minuten
	Min. +5 °C, max. +10 °C	10 Minuten	145 Minuten
	Min. -10 °C, max. +5 °C*	30 Minuten	24 Stunden

* Min. Kartuschentemperatur: +5 °C

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Beton und Mörtel müssen älter sein als 28 Tage.

Tragfähigkeit des Untergrundes (Beton, Mauerwerk, Naturstein) muss in jedem Fall nachgewiesen sein. Haftzugversuche sind durchzuführen sofern die Untergrundfestigkeit nicht bekannt ist.


Das Ankerloch muss in jedem Fall trocken, fett- und ölfrei sein.

Lose Teile müssen aus dem Ankerloch entfernt werden (mit Pumpe ausblasen).

Gewindestangen und Bewehrungsseile müssen frei von Öl, Fett, Staub oder anderen Verschmutzungen sein.


MISCHEN

Vorbereitung der Kartuschen



1.

2.



3.

4.

1. Verschlusskappe abschrauben und entfernen.
2. Aluminiumfolie mit einem Kutter aufschneiden.
3. Statikmischer aufschrauben.
4. Kartusche in Kartuschenpistole einlegen und Applikation starten.

Bei Unterbrechung der Arbeit kann die Kartusche in der entspannten Pistole verbleiben.

Wenn der Klebstoff im Statikmischer ausgehärtet ist, muss ein neuer Statikmischer verwendet werden.


VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Anker in Beton oder massivem Mauerwerk




1.

2.




3.

4.




5.


6.




7.



8.



9.



10.

1. Mit einem elektrischen Schlagbohrer ein Loch in gewünschtem Durchmesser und Tiefe in den Untergrund bohren. Bohrlochdurchmesser muss der Ankergrösse entsprechen.
2. Das Bohrloch vom Bohrlochuntergrund her mit einer Ausblaspumpe oder mit Druckluft reinigen (min. 2-mal).
Wichtig: Ölfreie Druckluftgeräte verwenden.
3. Das Bohrloch muss gründlich mit einer speziellen Bürste gereinigt werden (min. 2-mal bürsten). Der Durchmesser der Bürste muss grösser als der des Bohrlochs sein.
4. Das Bohrloch vom Bohrlochuntergrund her mit einer Ausblaspumpe oder mit Druckluft reinigen (min. 2-mal).
Wichtig: Ölfreie Druckluftgeräte verwenden.
5. Das Bohrloch muss gründlich mit einer speziellen Stahlbürste gereinigt werden (min. 2-mal bürsten). Der Durchmesser der Bürste muss grösser als der des Bohrlochs sein.
6. Das Bohrloch vom Bohrlochuntergrund her mit einer Ausblaspumpe oder mit Druckluft reinigen (min. 2-mal).
Wichtig: Ölfreie Druckluftgeräte verwenden.
7. Bei jeder neuen Kartusche oder nach dem Auswechseln des Statikmischers dürfen die ersten Hübe (ca. 2 Hübe) nicht verwendet werden, bis eine einheitliche Mischkonsistenz erreicht ist. Den Pistolendruck lösen und die Kartuschenöffnung mit einem Tuch reinigen.
8. Vom Bohrlochuntergrund her Klebstoff injizieren bei gleichzeitigem langsamen Zurückziehen des Statikmischers. Lufteinschlüsse sind in jedem Fall zu vermeiden. Für tiefe Löcher Verlängerungsschlauch verwenden.


9. Anker mit Drehbewegung in das verfüllte Bohrloch einführen. Klebstoff muss am Bohrlochenende austreten.

Wichtig: Versetzen des Ankers muss innerhalb der Offenzeit erfolgen.


10. Während der Aushärtungszeit darf der Anker auf keinen Fall bewegt werden.

Bemerkung: Für Anker in Hohlziegeln bitte Sika AnchorFix®-1 verwenden.


Anker in Hohlziegeln




1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



9.

1. Mit einem elektrischen Bohrer ein Loch in gewünschtem Durchmesser und Tiefe in den Untergrund bohren. Bohrl Lochdurchmesser muss der Anker- und Lochhülsegrösse entsprechen.

Wichtig: Bei Hohlziegeln keinen Bohrhammer verwenden.

2. Das Bohrloch muss gründlich mit einer Rundbürste gereinigt werden (min. 1-mal bürsten). Der Durchmesser der Bürste muss grösser als der des Bohrlochs sein.

3. Das Bohrloch muss nach jedem Reinigungsschritt mit einer Blaspumpe oder mit Druckluft vom Bohrlochuntergrund aus gereinigt werden (min. 1-mal pumpen).

Wichtig: Ölfreie Druckluftgeräte verwenden.

4. Siebhülse vollständig in das Bohrloch einführen.

5. Bei jeder neuen Kartusche oder nach dem Auswechseln des Statikmischers dürfen die ersten Hübe (ca. 2 Hübe) nicht verwendet werden, bis eine einheitliche Mischkonsistenz erreicht ist. Den Pistolendruck lösen und die Kartuschenöffnung mit einem Tuch reinigen.

6. Vom Untergrund der Siebhülse her Klebstoff injizieren bei gleichzeitig langsamem Zurückziehen des Statikmischers. Lufteinschlüsse sind in jedem Fall zu vermeiden.

7. Kappe der Siebhülse schliessen, um ein Austreten des Klebstoffs beim Einführen des Ankers zu vermeiden.

8. Anker mit Drehbewegung in die verfüllte Siebhülse einführen.

Wichtig: Versetzen des Ankers muss innerhalb der Offenzeit erfolgen.

9. Während der Aushärtungszeit darf der Anker auf keinen Fall bewegt werden.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Colma Reiniger reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Für die Reinigung der Haut Sika® Cleaning Wipes-100 verwenden.

WEITERE HINWEISE

Einzelheiten zur Bemessung können der separaten technischen Dokumentation für Sika AnchorFix®-1 entnommen werden.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sika AnchorFix®-1
November 2018, Version 02.01
020205010010000001

SikaAnchorFix-1-de-CH-(11-2018)-2-1.pdf